

Арт.№ 0950

Мебельное масло

Möbelöl

Для внутренних работ

Данные о продукте

| | |
|---------------------------|---|
| Описание | Biopin мебельное масло – специальное масло для внутренних работ из натуральных растительных масел и смол. Образует дышащую грязе - влагоотталкивающую поверхность, устойчивую к обычным бытовым жидкостям (вода, красное вино, кофе, чай, лимонный сок и т.д.). Делает древесину более твердой и прочной. Подчеркивает и проявляет текстуру дерева, придает поверхности шелковисто-глянцевый блеск. Соответствует европейскому стандарту EN 71/3 для окраски детских игрушек и контакта с пищевыми продуктами. |
| Назначение | Для первоначальной окраски и обновления рабочих деревянной мебели, подоконников, дверей и других деталей интерьера из мягких и твердых пород древесины. Не рекомендуется для окраски внутренних поверхностей шкафов, ящиков и комодов из-за возможности образования специфического масляного запаха, вызванного недостатком кислорода для высыхания продукта. |
| Состав | Натуральные растительные масла и смолы, алифатические углеводы, комплекс железа |
| Цвет | Бесцветный |
| Степень блеска | Шелковисто-глянцевый блеск |
| Тара | 0,375 л, 0,75 л |
| Хранение | Хранить в недоступном для детей незамерзающем месте в плотно закрытой таре предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности продукта в невскрытой таре не менее 4 лет. Во избежание образования пленки на поверхности продукта, после применения рекомендуется перелить краску в емкость меньшего объема, чтобы снизить контакт с воздухом, и плотно закрыть крышкой. |
| Технические данные | |
| Расход | Ок. 35-50 мл/кв.м на один слой для нормально впитывающего основания |
| Время высыхания | При нормальных условиях (t +20°C и относительной влажности 55%) поверхность сухая на отлип через 6-8 часов, готова к повторной обработке через 12 часов. При низких температурах, высокой влажности воздуха, или нанесении избыточного количества продукта, время высыхания возрастает. Для высыхания требуется достаточное количество кислорода, потому необходимо обеспечить циркуляцию и приток свежего воздуха в помещение. Не подвергайте поверхность нагрузкам и воздействию влаги в первые несколько дней. |
| Содержание ЛОС | Предельное значение ЛОС по нормам ЕС 700 г/л (категория f/1b 2010). Данный продукт содержит менее 600 г/л. |
| DIN EN 71/3 | Подходит для детских игрушек. Соответствует европейскому стандарту безопасности DIN EN 71/3 для окраски детских игрушек |

Применение продукта

| | |
|-----------------------------|--|
| Подходящие основания | Необработанная и ранее обработанная маслами древесина мягких и твердых пород. Перед окраской древесины неизвестных экзотических пород сделайте предварительный тест на незаметном участке. |
| Подготовка | Поверхность должна быть сухой, прочной, впитывающей, очищенной от загрязнений, смолы, пыли и жира. Старые пленкообразующие лакокрасочные покрытия должны |

| | |
|------------------------------|--|
| поверхности | быть полностью удалены. Смолистую и экзотическую древесину протереть растворителем biopin. Чтобы обеспечить равномерный цветовой оттенок и улучшить защитные свойства покрытия, поверхность необходимо отшлифовать. Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого. Старайтесь не оставлять следов (царапин, рисок) - при обработке цветным маслом данные дефекты могут проявиться. |
| Условия использования | Не производить окраску при воздействии прямых солнечных лучей, температуре ниже 12°C. |
| Разбавление | Продукт полностью готов к применению и не требует разбавления. При необходимости можно разбавить растворителем biopin. |
| Окраска | Цветные продукты из разных партий следует смешать друг другом, чтобы не допустить различий в оттенке. Масло тщательно перемешать и нанести кистью равномерным тонким слоем. Через 10 мин. удалить излишки масла безворсовой тканью, дать высохнуть. В зависимости от впитывающей способности древесины повторить обработку 1-2 раза. При необходимости выполняйте шлифование между слоями, используя наждачную бумагу P180-240. Время от времени производите обновление покрытия. |
| Уход и обновление | Не используйте для очистки агрессивные средства. Сильно изношенные поверхности слегка отшлифуйте наждачной бумагой P180 и нанесите масло способом, описанным выше Для периодического ухода и обновления смочите ткань Маслом для столешниц biopin и протрите поверхность, дайте высохнуть. |
| Очистка инструмента | Сразу после использования очистить растворителем biopin. |
| Меры предосторожности | Беречь от огня и не давать детям! Обеспечить хорошую вентиляцию во время проведения работ и высыхания продукта. Пропитанная натуральными маслами ткань и шлифовальная пыль могут самовоспламениться из-за выделяемого при высыхании масел тепла, поэтому, пропитанные маслом ткань и губки следует высушить в расправленном виде на негорючей поверхности или замочить в контейнере с водой, затем утилизировать. |
| Утилизация | Не выбрасывайте остатки краски или растворителя в канализацию или почву! Полностью высохшие остатки продукта можно утилизировать вместе с бытовыми или остаточными отходами; пустые банки (белая жесть) подходят для вторичной переработки. |
| Безопасность | Пожалуйста, обратитесь к соответствующему паспорту безопасности для получения информации, относящейся к безопасности. |

Информация в этом техническом паспорте является результатом многолетних исследований и практического применения. Они предназначены только для информационных целей и не являются обещанием производительности. Пользователь должен проверить продукты на предмет их пригодности для предполагаемого использования. Ответственность производителя ограничивается качеством продукта и однозначно исключает неправильное использование. Производитель оставляет за собой право изменять состав в интересах технического или экологического прогресса. Все общие строительные Правила и Нормы должны быть соблюдены. Необходимо ознакомиться со всеми соответствующими правилами и нормами прежде, чем приступить к работе и использованию данной продукции. Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться. При использовании натуральных красок возможно типичное для продукта естественное пожелтение покрытия, а также характерный запах. Цветная лазурь может слегка стираться в первые несколько дней после нанесения. Актуальная редакция от января 2015 г.